

Technical Data Sheet



ZnAl ALUMİNYUM LEHİM TELİ

Tanım: ZnAl Alüminyum lehim teli

Standartlar :

EN 29453 : S-Zn 98 Al

EN ISO 3677 : B-Zn 98 Al

Nominal Kompozisyon

Al: % 1,5 - % 2,5

Zn: Kalan

Teknik Bilgi:

Renk: Çelik grisi

Solidus(Erime sıcaklığı) : 382 °C

Likidus (Akış sıcaklığı) : 407 °C

Çalışma sıcaklığı: 360-500°C

Çap Toleransı: ±% 5

RoHS Uygunluk Kriterleri

Standartlara ek olarak RoHS Direktiflerine uygun olarak, aşağıdaki limitler dahilinde üretilir.

	RoHS Limit (ppm)
Kadmiyum -Cd	100
Kurşun - Pb	1000
Cıva - Hg	1000
Chromium-Cr ⁺⁶	1000

Kullanım Alanları:

Alüminyum ve alüminyum alaşımlarının lehimlenmesinde, alüminyum ile bakırın birleştirilmesinde kullanılır.